

## Plasmer 1080B/8901

Thermoplastic Elastomer

HYUNDAI EP Co., Ltd.

### Описание материалов:

Wide service temperature range, resistance, compression set, recyclable

Главная Информация			
Характеристики	Перерабатываемый материал		
Используется	Автомобильные Приложения Шланг		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.970	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/7.06 kg)	2.5	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 5 sec)	81		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	4.41	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	11.3	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ASTM D412

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat