

Vibrathane® 6007

Polyurethane (Polyester, TDI)

Chemtura

Описание материалов:

VIBRATHANE 6007 is a TDI-polyester based liquid prepolymer that is designed for general use in coating roll applications. This high performance resin yields a 57 Shore A elastomer when cured with triol blends such as TMP/ TIPA.

Главная Информация			
Используется	Нанесение покрытия		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.998	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	57		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	2.14	MPa	
300% Strain	5.72	MPa	
Прочность на растяжение	26.2	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D412
Tear Strength			
-- 1	35.0	kN/m	ASTM D624
Split	25	kN/m	ASTM D470
Сопrotивляемость Bayshore	10	%	ASTM D2632
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Время доставки (23°C)	340	hr	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Время отверждения (120°C)	16	hr	
NOTE			
1.	Die C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

