

Elastamax™ XL 0131-59

Styrene Butadiene Block Copolymer

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Elastamax™XL 0131-59 is a styrene-butadiene copolymer (SBC) product. It can be processed by injection molding and is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Elastamax™The application areas of XL 0131-59 include consumer goods and food contact applications. The main characteristics are: accessible food.

Главная Информация	
Характеристики	Соответствие пищевого контакта Универсальный
Используется	Универсальный Применение потребительских товаров
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, не Номинальный
Внешний вид	Непрозрачный
Формы	Частицы
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.968	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.5	%	ASTM D955

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 10 sec)	50		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹			ASTM D412A
100% strain	13.6	MPa	ASTM D412A
300% strain	13.9	MPa	ASTM D412A
Прочность на растяжение ² (Break)	23.2	MPa	ASTM D412A
Удлинение при растяжении ³ (Break)	610	%	ASTM D412A
Tear Strength ⁴	104	kN/m	ASTM D624

Дополнительная информация	
<p> 210“ </p>	

NOTE	
1.	510 mm/min
2.	510 mm/min
3.	510 mm/min
4.	C mold, 510mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

