

Marlex® PP HGX-030SP

Polypropylene Homopolymer

Saudi Polymers Company

Описание материалов:

Typical raffia, fiber/yarn applications include:

Woven industrial fabric and bag

Rope and cordage

Woven carpet backing

Woven geotextile fabrics

Large parts

Good resistance to gas fading

Главная Информация			
Характеристики	Гомополимер Сопротивление выцветанию газа Соответствие пищевого контакта		
Используется	Сумка Ковровая подложка Текстильные изделия Веревка Волокно Линия Ткань		
Рейтинг агентства	EC 1935/2004 EC 2023/2006 FDA 21 CFR 176,170 (c) 2 FDA 21 CFR 177,1520 (c) 1,1 Европа без 10/2011		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.906	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (shaw d, 3.20mm, injection molding)	70		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Прочность на растяжение ¹ (Yield, 3.20 mm, Injection Molded)	37.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль-Сектант ² (3.20 mm, Injection Molded)	1590	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.20 mm, Injection Molded)	31	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed, 3.20 mm, Injection Molded)	101	°C	ASTM D648
Дополнительная информация			

Mechanical properties were determined using injection-moulded specimens 3.2 mm thick, moulded per ASTM D4101, unless otherwise noted.

NOTE

1. 51 mm/min
2. 1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat