

POLYNIL® P50 EF/4

Polyamide 66

Nilit Plastics

Описание материалов:

POLYNIL® P50 EF/4 is an unreinforced extra flow Polyamide 66 (Nylon 66) for compounding and alloying.

This Polyamide 66 resin is designed for long glass fibers pultrusion and is FDA compliant.

POLYNIL® P50 EF/4 has moisture content lower than 0.4%.

Главная Информация			
Используется	Уплотнение		
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг		
Метод обработки	Уплотнение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.14	g/cm ³	ISO 1183
Поглощение воды			ISO 62
23°C, 24 hr	1.5	%	
Saturation, 23°C	8.5	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (23°C)	2850	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (23°C)	120	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	No Break		ISO 179/1eU
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/A
-30°C	4.5	kJ/m ²	
23°C	5.5	kJ/m ²	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования ¹	85.0	°C	IEC 60216
Викат Температура размягчения	240	°C	ISO 306/B
Температура плавления	258	°C	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Электрическая прочность (2.00 mm)	18	kV/mm	IEC 60243-1
Comparative Tracking Index (3.20 mm, Solution A)	600	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
0.800 mm	V-2		
3.20 mm	V-2		

Индекс воспламеняемости провода свечения			IEC 60695-2-12
--	--	--	----------------

0.800 mm	750	°C
----------	-----	----

3.20 mm	850	°C
---------	-----	----

Температура зажигания провода свечения			IEC 60695-2-13
--	--	--	----------------

0.800 mm	775	°C
----------	-----	----

3.20 mm	750	°C
---------	-----	----

Индекс кислорода	28	%	ISO 4589-2
------------------	----	---	------------

NOTE

1. 20000 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

