

Axiall PVC 7255

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

7255 is a special-purpose rigid extrusion PVC compound for exterior applications. This compound is designed for applications requiring toughness, stability, durability, weathering properties, chemical resistance, and ease of processing.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Жесткий, высокий</p> <p>Обрабатываемость, хорошая</p> <p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Хорошая устойчивость к погоде</p> <p>Долговечность</p> <p>Хорошая прочность</p>		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.43 - 1.47	g/cm ³	ASTM D792
PVC Cell Classification	14244422		ASTM D4216
PVC Cell Classification	16354		ASTM D1784
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2830	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	45.5	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2930	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	81.4	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
0°C, 3.18 mm	64	J/m	ASTM D256
23°C, 3.18 mm	850	J/m	ASTM D256
Drop Impact Resistance			ASTM D4226
23°C ¹	48.9	J/cm	ASTM D4226
23°C ²	151	J/cm	ASTM D4226
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	68.0	°C	ASTM D648
1.8 MPa, annealed	76.0	°C	ASTM D648
Температура плавления	182 - 196	°C	
NOTE			

-
- | | |
|----|----------------------|
| 1. | Program A, C.125 Tup |
| 2. | Program B, C.125 Tup |
-

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

