

Starflex GM1835CAX01

Metallocene Linear Low Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Starflex GM1835CAX01 is a pelletized mLLDPE resin for use in cast film applications that require maximum strength and toughness. GM1835CAX01 contains antioxidant but does not contain slip or antiblock.

GM1835CAX01 meets the requirements of the Food and Drug Administration 21 CFR 177.1520. This regulation allows for, among other things, the use of this olefin polymer in "...articles or components or articles intended for use in contact with food." Certain limitations or conditions of use may apply. Contact your Equistar sales representative for more information.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Приемлемый пищевой контакт		
	Хорошая прочность		
	Высокая прочность		
Используется	Пленка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.5	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD : 25 µm	110	MPa	
1% Secant, TD : 25 µm	124	MPa	
Ударное падение Dart (25 µm)	200	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 µm	220	g	
TD : 25 µm	390	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 25.4 µm)	83		ASTM D2457
Haze (25.4 µm)	4.0	%	ASTM D1003
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	204 to 260	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

