

Polaris™ MR 11009 LV

Thermoset Polyester

Ashland Performance Materials

Описание материалов:

Cast polymers - Marble/Onyx Resins

Properties

Low viscosity version of Polaris MR 11009

Главная Информация		
Характеристики	Низкая вязкость	
Метод обработки	Литье	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость раствора	1250	mPa·s
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Gel to Peak	10.0	min
Пик Exotherm	138	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Gel Time	14 to 20	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

