

## TAFMER™ A-4090

Polyalphaolefin

Mitsui Chemicals America, Inc.

### Описание материалов:

TAFMER™A- 4090 is a poly-olefin (PAO) material. This product is available in North America.

TAFMER™The typical application field of A- 4090 is: food contact application

Главная Информация			
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.890	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.6	g/10 min	ASTM D1238
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-70.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	65.0	°C	ASTM D1525
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+18	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	55	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная	2.10		ASTM D150
Коэффициент рассеивания	1.3E-4		ASTM D150

### Дополнительная информация

Tensile Strength @ Break, JIS K 6301: 310 kgf/cm<sup>2</sup>Elongation @ Break, JIS K 6301: 750%Surface Hardness, JIS K 6301, A Scale: 87

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat