

S&E; PVC GGT-1013

Polyvinyl Chloride + PUR

S&E; Specialty Polymers, LLC

Описание материалов:

Dull, high quality for outsoles; good stitchability; contains vanilla odorant

Главная Информация			
Используется	Обувь		
Внешний вид	Доступные цвета		
	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	61		ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	55		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	10.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D412

Дополнительная информация

Suggested Stock Temperature: 340-360°F Ross Flex, ASTM D1052, -20°F: 30000+

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

