

DIALAC® EX18T

Acrylonitrile Styrene Acrylate

UMG ABS, Ltd.

Описание материалов:

DIALAC® EX18T is an Acrylonitrile Styrene Acrylate (ASA) material. It is available in Asia Pacific or North America for injection molding.

Important attributes of DIALAC® EX18T are:

Flame Rated

RoHS Compliant

Главная Информация			
UL YellowCard	E47016-237252		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Номер файла UL	E47016		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.06	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (220°C/10.0 kg)	11.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.50 to 0.70	%	ISO 294-4
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale, 23°C)	100		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	2000	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (23°C)	43.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль ¹ (23°C)	2150	MPa	ISO 178
Флекторный стресс ² (23°C)	65.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179
-30°C	7.0	kJ/m ²	
23°C	13	kJ/m ²	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	80.0	°C	ISO 75-2/Af
CLTE-Поток	9.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm)	HB		UL 94
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура сушки	85.0 to 90.0	°C	

Время сушки	3.0 to 4.0	hr
Задняя температура	190 to 210	°C
Средняя температура	210 to 230	°C
Передняя температура	220 to 250	°C
Температура сопла	200 to 230	°C
Температура обработки (расплава)	220 to 260	°C
Температура формы	50.0 to 60.0	°C
Давление впрыска	70.0 to 140	MPa
Скорость впрыска	Moderate	
Back Pressure	5.00 to 15.0	MPa
Screw Speed	50 to 100	rpm

NOTE

1. 2.0 mm/min
2. 2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

