

DOWLEX™ 2028B

Polyethylene Resin

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

DOWLEX™ 2028B is a Polyethylene Resin material. It is available in Latin America.

Important attributes of DOWLEX™ 2028B are:

Antiblock

Processing Aid

Slip

Typical application of DOWLEX™ 2028B: Food Contact Applications

Главная Информация			
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.941	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Сопrotивление проколу пленки (25 µm)	6.00	J/cm ³	Internal Method
Сектантный модуль			ASTM D882
2% Secant, MD : 25 µm	385	MPa	
2% Secant, TD : 25 µm	425	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield, 25 µm	20.0	MPa	
TD : Yield, 25 µm	21.0	MPa	
MD : Break, 25 µm	48.0	MPa	
TD : Break, 25 µm	34.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 25 µm	620	%	
TD : Break, 25 µm	820	%	
Ударное падение Dart (25 µm)	35	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 µm	60	g	
TD : 25 µm	210	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 25.0 µm)	91		ASTM D2457
Haze (25.0 µm)	3.0	%	ASTM D1003
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	

Температура расплава

274

°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat