

Arak LLDPE LL0410AA / LL0410KJ

Linear Low Density Polyethylene

Shazand (Arak) Petrochemical Corporation

Описание материалов:

LL0410AA & LL0410KJ are linear low density polyethylene copolymers containing butene-1 as a co-monomer.

LL0410AA & LL0410KJ are suitable for thin and stiff blown films because of their good draw down properties. LL0410AA also can be used for applications such as carrier bags and garment wraps. LL0410KJ contains slip and anti-blocking agents for better opening properties.

Recommended melt temperature for extrusion is about 180°C - 225°C.

LL0410AA & LL0410KJ should be stored in the dry condition below the 50°C and avoided from the exposure of direct sunlight.

* LL0410AA & LL0410KJ are suitable for food contact.

Главная Информация			
Добавка	Антиблок Комбинация		
Характеристики	Антиблокировка Бутене комномер Сополимер Приемлемый пищевой контакт Хорошая просадка Комбинация		
Используется	Сумки Пленка Мешки для белья		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.924 to 0.928	g/cm ³	ASTM D2838
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.90 to 1.1	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	38	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	12.0	MPa	
TD : Yield	13.0	MPa	
MD : Break	42.0	MPa	
TD : Break	33.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	650	%	

TD : Break	800	%	
Ударное падение Dart	90	g	ASTM D1709
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	105	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	48		ASTM D2457
Haze	13	%	ASTM D1003
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	180 to 225	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

