

## WPP PP PPC2TF2HS-Natural

20% тальк

Polypropylene Copolymer

Washington Penn Plastic Co. Inc.

### Описание материалов:

WPP PP PPC2TF2HS-Natural is a polypropylene copolymer (PP Copoly) product, which contains 20% talc filler. It can be processed by blow molding or sheet extrusion molding and is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific.

Features include:

Copolymer

Good stiffness

Impact resistance

| Главная Информация      |  |
|-------------------------|--|
| Наполнитель/армирование | Тальк наполнитель, 20% наполнитель по весу |
| Характеристики          | Жесткий, хороший                           |
|                         | Сополимер                                  |
|                         | Хорошая ударопрочность                     |
| Внешний вид             | Доступные цвета                            |
| Метод обработки         | Выдувное формование                        |
|                         | Экструзионный лист                         |

| Физический  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(230°C/2.16 kg) | 7.0                  | g/10 min          | ASTM D1238      |

| Механические                                 | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield) | 24.8                 | MPa               | ASTM D638       |
| Флекторный модуль <sup>2</sup>               | 2340                 | MPa               | ASTM D790       |

| Воздействие                 | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 53                   | J/m               | ASTM D256       |

| Дополнительная информация   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Tested at 23 ± 2°C (73.4 ± 3.6°F) and 50 ± 5% relative humidity unless otherwise noted. |  |  |  |

| NOTE |           |
|------|-----------|
| 1.   | 51 mm/min |
| 2.   | 13 mm/min |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

