

Vikalloy P45

Chlorinated Polyvinyl Chloride

Viking Polymers, LLC

Описание материалов:

Vikalloy P45 is a chlorinated polyvinyl chloride material. This product is available in North America, Europe or Asia Pacific region. The processing method is: profile extrusion molding.

The main features of Vikalloy P45 are:

Impact resistance

chemical resistance

Heat resistance

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударопрочность Хорошая химическая стойкость Теплостойкость, высокая		
Используется	Профиль		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Порошок Частицы		
Метод обработки	Экструзионное формование профиля		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.35	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	53.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	85	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2410	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	68.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	210	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	85.0	°C	ASTM D648
1.8 MPa, annealed	90.6	°C	ASTM D648
Дополнительная информация			
Notched Izod Impact Resistance, ASTM D256, 73°F: 3 - 5 ft*lb/in			
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	166 - 171	°C	

Зона цилиндра 2 температура.	166 - 171	°C
Зона цилиндра 3 темп.	166 - 171	°C
Зона цилиндра 4 темп.	166 - 171	°C
Зона цилиндра 5 темп.	166 - 171	°C
Температура адаптера	171 - 177	°C
Температура матрицы	171 - 177	°C

Инструкции по экструзии

Melt temperatures over 400°F should be avoided. Screw RPM's of 23 - 33 are typical.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

