

RANPELEN SB-520Y

Polypropylene Random Copolymer

Lotte Chemical Corporation

Описание материалов:

SB-520Y is random copolymer polypropylene for blow molding with good transparency and good gloss for medical bottle. This product can be processed by Injection stretch blow molding equipment for IV solution bottle. SB-520Y offers very high clarity, reasonable flexible stiffness and high heat distortion temperature result in maintaining shape and transparence after steam sterilization treatment and has passed the USP class VI tests. This grade is registered at FDA DMF (Drug Master Files) and registration number is 26629.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая жесткость Высокая четкость Средний блеск Случайный сополимер Паровой стерилизуемый		
Используется	Применение выдувного формования Медицинские/медицинские приложения		
Рейтинг агентства	DMF 26629 USP класс VI		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Выдувное формование Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.4	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	29.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 500	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1080	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	59	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	95.0	°C	ASTM D648

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	50	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

