

Edistir® RC 600

Medium Impact Polystyrene

Versalis S.p.A.

Описание материалов:

Special medium impact polystyrene grade exhibiting very high gloss.

This grade is designed to be used in injection moulding where is required an excellent surface finish.

Designation: Thermoplastics ISO 2897-PS-I,M,O88-O6-04-18

Applications

Examples of application are consumer electronics, office furnishings, internal components of refrigerators, sanitary and household wares, jewel and cosmetic boxes.

Главная Информация	
UL YellowCard	E157138-101325088
Характеристики	Подсветка
	Соответствие пищевого контакта
	Отличный внешний вид
	Средняя ударопрочность
Используется	Косметическая упаковка
	Электрическое/электронное применение
	Детали бытовой техники
	Товары для дома
	Бизнес-оборудование
	Товары для ванной комнаты
Рейтинг агентства	Европа без 10/2011
Номер файла UL	E83071
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Частицы
Метод обработки	Литье под давлением
Многоточечные данные	Изоляционный стресс против деформации (ISO 11403-1)
	Сектантный модуль против деформации (ISO 11403-1)
	Модуль сдвига против температуры (ISO 11403-1)
	Удельный объем и температура (ISO 11403-2)
	Вязкость по сравнению со скоростью сдвига (ISO 11403-2)

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.04	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.65	g/cm ³	ISO 60

Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	6.0	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	0.40 - 0.70	%	Internal method
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	< 0.10	%	ISO 62
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (L-Scale)	80		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1950	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress			ISO 527-2/50
Yield	29.0	MPa	ISO 527-2/50
Fracture	24.5	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break)	40	%	ISO 527-2/50
Флекторный стресс ¹	53.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			
23°C, 3.20 mm	70	J/m	ISO 180/4A
-30°C	3.5	kJ/m ²	ISO 180/1A
23°C	5.5	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Annealed)	81.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения			
--	96.0	°C	ISO 306/A50
--	88.0	°C	ISO 306/B50
CLTE-Поток	9.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	0.17	W/m/K	ISO 8302
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	> 1.5E+15	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	> 7.0E+15	ohms-cm	IEC 60093
Диэлектрическая прочность	65	kV/mm	IEC 60243-1
Диэлектрическая постоянная (50 Hz)	2.50		IEC 60250
Коэффициент рассеивания (50 Hz)	3.0E-4		IEC 60250
Comparative Tracking Index (Solution A)	550	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm, All Colors)	HB		UL 94
Температура зажигания провода свечения (1.60 mm)	650	°C	IEC 60695-2-13
Дополнительная информация	Номинальное значение		
Designation	Thermoplastics ISO 2897-PS-I,M,088-06-04-18		
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	

Температура обработки (расплава)	200 - 250	°C
----------------------------------	-----------	----

Температура формы	40.0 - 75.0	°C
-------------------	-------------	----

Инструкции по впрыску

Predrying normally not required

NOTE

1. 2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

