

Osterlene® PPH-3.5-LWC

Polypropylene Homopolymer

Osterman & Company

Описание материалов:

PPH-3.5-LWC is a polypropylene homopolymer designed for injection molding, general purpose, and Low Water Carryover applications.

Suggested uses for PPH-3.5-LWC includes tape, slit-film fibers, containers, closures and housewares.

PPH-3.5-LWC meets the requirements of the Food and Drug Administration regulation 21 CFR 177.1520. This regulation allows the use of this olefin polymer in "...articles or components of articles intended for use in contact with food."

Главная Информация			
Характеристики	Гомополимер Соответствие пищевого контакта Портативность с низкой водой Универсальный		
Используется	Ремешок Неспецифическое применение пищи Товары для дома Волокно для резки пленки Контейнер Чехол		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.9	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	103		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	37.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	1590	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	37	J/m	ASTM D256
Дополнительная информация			
Tenacity of Fibers, ASTM D2256: 4.5 g/denierElongation of Fibers, ASTM D2256: 36%			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

