

Plyophen 23010

Phenolic

Durez Corporation

Описание материалов:

Plyophen 23010 is a heat reactive liquid phenolic resin dissolved in ethanol.

Plyophen 23010 is a varnish used in the production of mechanical laminates, gear stock and rolled tubing. It is used for canvas or paper impregnation. It will meet NEMA grade "C" specification for an 8 ounce canvas stock if treated to a resin content of 45-50%, volatiles of 4.5-5.5%. For rolled tubing, a slightly higher resin content and volatile are necessary. It is fast curing, a 1/8 inch thick panel may be cured in 10-15 minutes at 325°F.

Главная Информация			
Характеристики	Быстрое лечение		
Используется	Нанесение покрытия		
	Тканевые покрытия		
	Шестерни		
	Ламинаты		
	Краска		
	Бумажные Покрытия		
Трубка			
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.05	g/cm ³	Internal Method
Цвет	< 18		Internal Method
Вязкость-G & H	H		Internal Method
Нелетучее содержание	55	%	Internal Method
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Терморегулирующая вязкость (25°C)	225	cP	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

