

Geon™ Vinyl Flexible R4510H

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible R4510H is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Hose/Tubing.

Characteristics include:

Heat Resistant

High Gloss

Lubricated

| Главная Информация | |
|--------------------|----------------------------------|
| Добавка | Смазка |
| Характеристики | Хорошая термическая стабильность |
| | Глянцевый |
| | Смазка |
| Используется | Шланг |
| | Трубка |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный |
| Формы | Гранулы |
| Метод обработки | Экструзия |
| | Литье под давлением |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.23 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 70 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ¹ | | | ASTM D638 |
| Break | 15.5 | MPa | |
| 100% Strain | 7.76 | MPa | |
| Удлинение при растяжении ² (Break) | 350 | % | ASTM D638 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | -30.0 | °C | ASTM D746 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Индекс кислорода (3.18 mm) | 24 | % | ASTM D2863 |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |

| | | |
|----------------------------------|------------|----|
| Температура обработки (расплава) | 193 to 199 | °C |
|----------------------------------|------------|----|

| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения |
|-----------|----------------------|-------------------|
|-----------|----------------------|-------------------|

| | | |
|----------------------|------------|----|
| Температура расплава | 179 to 182 | °C |
|----------------------|------------|----|

NOTE

1. Type IV, 510 mm/min
2. Type IV, 510 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

