

TEKNIFLEX® PP300

PP Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

Описание материалов:

Thermoformable, FDA-compliant, Halogen free Pharmaceutical-Grade PP-film.

Tekniflex® PP300 is an unconventionally extruded homo polypropylene sheet that has excellent clarity and is easier to thermoform than PP sheet made with conventional extrusion technology.

Главная Информация		
Характеристики	Без галогенов Высокая четкость Гомополимер	
Используется	Фармацевтика Применение термоформования	
Рейтинг агентства	DMF 1378 EP неуказанный рейтинг FDA неуказанный рейтинг USP неуказанный рейтинг	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Формы	Пленка Лист	
Метод обработки	Термоформовка	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	0.905	g/cm ³
Dimensional Stability ¹ (140°C)	< 1.5	%
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
Толщина пленки ²	300	µm
Выход	3.50 to 3.86	m ² /kg
Ширина рулона ³	< 125.00	cm
Thermoforming Molding Temperature	135 to 145	°C
Прочность на растяжение-MD (Yield)	40.0	MPa
Скорость передачи кислорода (23°C, 100% RH)	< 500	cm ³ /m ² /24 hr
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	0.84	g/m ² /24 hr

NOTE

- | | |
|----|------------------------------------|
| 1. | 30 minutes |
| 2. | Thickness tolerance: $\pm 5\%$ |
| 3. | Roll width tolerance: ± 1.5 mm |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat