

Silplus® 30 AS

Silicone Rubber, HTV

Momentive Performance Materials Inc.

Описание материалов:

Silplus 30 AS, 30 duro hardness heat cured silicone rubber compound for compression molding processes, offers a good anti-static property to silicone rubber products.

Key Features and Typical Benefits

Good anti-static property

Colorable translucent appearance

Excellent mechanical properties and heat resistance

Excellent processability

Easy coloring

Potential Applications

Mobile jacket, keypad cover, keypad watch

Consumer goods, novelty, accessory

Industry roller, rubber sheet

Automobile parts

Главная Информация		
Характеристики	Антистатический Хорошая цветность Хорошая технологичность Термическое лечение Высокая термостойкость	
Используется	Автомобильные Приложения Потребительские приложения Промышленное применение Ролики Лист	
Внешний вид	Полупрозрачный	
Метод обработки	Прессформа сжатия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Формовочная усадка-Поток	4.2	%
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	30	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	8.70	МПа
Удлинение при растяжении (Break)	760	%
Tear Strength	21.0	kN/m
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения

Соппротивление громкости	8.0E+12	ohms-cm
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Время доставки (200°C)	4.0	hr
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Средство для лечения-ТС-8	0.35	%
Cure Time (170°C)	10.0	min
Пластичность Вильямса	150	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.09	g/cm ³

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat