

AVALON® 90 ABR

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Huntsman Corporation

Описание материалов:

AVALON 90 ABR is a high performance polyester based thermoplastic polyurethane for injection moulding applications.

AVALON 90 ABR is part of the AVALON Perform Range and offers a premium soling material for demanding applications where exceptional abrasion resistance is required such as soccer studs and sports cleats.

The features offered include:

Cut and scratch resistance

Excellent abrasion resistance

Cold flex resistance

Phthalate free TPU

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Устойчивость к царапинам		
Используется	Спортивные товары Обувь		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.21	g/cm ³	ISO 2781
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ISO 868
Shaw A	90		ISO 868
Shaw D	44		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (23°C)	42.0	MPa	ISO 178
Ross Flex ¹ (-10°C)	2.5E+5	Cycles	
Устойчивость к истиранию	20.0	mm ³	ISO 4649
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 37
100% strain	8.00	MPa	ISO 37
300% strain	16.0	MPa	ISO 37
Tensile Stress (Break)	32.0	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ISO 37
Tear Strength ²	120	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия (23°C)	20	%	ISO 815

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки-Осушитель сушилка	80.0 - 90.0	°C
Время сушки-Осушитель сушилка	2.0	hr
Температура бункера	25.0 - 35.0	°C
Задняя температура	190 - 210	°C
Средняя температура	195 - 205	°C
Передняя температура	200 - 210	°C
Температура сопла	185 - 195	°C
Температура формы	25.0 - 50.0	°C
Давление впрыска	2.00 - 10.0	MPa
Скорость впрыска	Slow	
Удерживающее давление	1.00 - 5.00	MPa
Back Pressure	0.0300 - 0.300	MPa
Screw Speed	20 - 80	rpm
Отношение винта L/D	20.0:1.0 to 25.0:1.0	
Коэффициент сжатия винта	2.0 : 1.0 - 3.0 : 1.0	

Инструкции по впрыску

Typical Screw Diameter : 40 - 120 mm³ Stage Design

Feed Zone : 0.4L

Compression Zone : 0.3L

Metering Zone : 0.3L

NOTE

1. BS 5131
2. Method B, right-angle specimen
(without cut)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

