

FARALLOY® PP-208

20% Карбонат Кальция

Polypropylene

O'Neil Color and Compounding

Описание материалов:

FARALLOY PP-208 is a sheet extrusion grade polypropylene formulated in accordance with FDA guide lines.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Карбонат кальция, 20% наполнитель по весу | | |
| Используется | Лист | | |
| Рейтинг агентства | FDA неуказанный рейтинг | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Экструзионный лист | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.02 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 0.60 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 22.8 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 450 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 793 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 27.6 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | 270 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed) | 81.1 | °C | ASTM D648 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

