

Sylvin 9077-80 Black

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 9077-80 Black Is A Compound Formulated For Injection Molding Applications. This Compound Has A U L Listing As A Recognized Component, And Meets The Requirements Of ASTM D2287-553000 And FMVSS 302, And Has A Minimum Operating Temp. Of -40°f.

Главная Информация			
UL YellowCard	E86418-252043		
Рейтинг агентства	ASTM D 2287 UL 94		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.38	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	10.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	270	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	45.5	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Максимальная температура использования	105	°C	
Температура плавления	166 to 177	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	Метод испытания
Огнестойкость	HB		UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

