

## Prime 2150 NT

Rigid Polyvinyl Chloride

Prime PVC®

### Описание материалов:

High Impact Injection Molding Compound.

| Главная Информация  |                        |                   |                 |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики  | Высокая ударопрочность |                   |                 |
| Внешний вид   | Натуральный цвет       |                   |                 |
| Формы   | Гранулы                |                   |                 |
| Метод обработки   | Литье под давлением    |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес  | 1.33                   | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость   | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D)                             | 84                     |                   | ASTM D2240      |
| Механические  | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения   | 3000                   | MPa               | ASTM D638       |
| Прочность на растяжение (Yield)                           | 44.1                   | MPa               | ASTM D638       |
| Флекторный модуль   | 2760                   | MPa               | ASTM D790       |
| Flexural Strength (Yield)                                 | 86.2                   | MPa               | ASTM D790       |
| Воздействие   | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact                                      | 850                    | J/m               | ASTM D256       |
| Тепловой  | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 71.1                   | °C                | ASTM D648       |
| CLTE-Поток  | 6.7E-5                 | cm/cm/°C          | ASTM D696       |
| Воспламеняемость  | Номинальное значение   | Метод испытания   |                 |
| Огнестойкость   | V-0                    | UL 94             |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat