

Alpha PVC GM 8015-O NATURAL LCF

Polyvinyl Chloride

AlphaGary

Описание материалов:

A LEAD / CADMIUM FREE, 105°C RATED, UL94 V-2, FLAME RETARDED ELECTRICAL GRADE MOLDING COMPOUND.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Низкое (нет) содержание кадмия Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Электрическое/электронное применение		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.28 to 1.32	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	92 to 98		
Shore A, 15 sec	86 to 92		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (1.91 mm)	13.8	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 1.91 mm)	280	%	ASTM D412
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе ¹ (136°C, 168 hr)	-5.0	%	UL Unspecified
Изменение максимального удлинения в воздухе ² (136°C, 168 hr)	-20	%	UL Unspecified
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-18.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости (23°C)	3.0E+14	ohms·cm	ASTM D257
Диэлектрическая постоянная (23°C, 100 MHz)	2.85		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (23°C, 100 MHz)	0.015		ASTM D150

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm)	V-2		UL 94
Индекс кислорода (3.18 mm)	28	%	ASTM D2863

NOTE

1. Thickness: 75 mil
2. Thickness: 75 mil

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

