

Baoding 65E85

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd

Описание материалов:

Processing: Extrusion

Properties: Excellent flexibility and stability in machining.

Application: Shoe sole, Shoe insole, Food conveyor, elastics, Mechanical transmission belt, Surfing rope, Air hose, Water hose, and other types of hoses, Oil pipe, cable, wire, etc.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая гибкость Хорошая стабильность | | |
| Используется | Ремни/ремонт ремней Конвейеры Обувь Шланг Трубопроводы Веревка Применение проводов и кабелей | | |
| Метод обработки | Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.18 to 1.22 | g/cm ³ | JIS K7311 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A) | 83 to 87 | | JIS K7311 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress | | | JIS K7311 |
| 100% Strain | 6.86 | MPa | |
| 300% Strain | 15.7 | MPa | |
| Прочность на растяжение | 27.5 | MPa | JIS K7311 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 480 | % | JIS K7311 |
| Tear Strength | 98 | kN/m | JIS K7311 |
| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура сушки | 100 | °C | |
| Время сушки | 3.0 to 5.0 | hr | |
| Температура расплава | 180 to 210 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

