

## Aurora PVC AP1211 Series

Acrylic (PMMA) + PVC

Aurora Plastics, Inc.

### Описание материалов:

A Rigid PVC / Acrylic polymer blend used in exterior applications as a weatherable capstock.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая жесткость		
Используется	Капсток		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25 to 1.29	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	101		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2040	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	42.7	MPa	
Break	34.5	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	4.6	%	
Break	48	%	
Флекторный модуль	1970	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Break)	62.1	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	150	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	72.7	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

