

ADDINYL B2 ZM30

30% полезных ископаемых

Polyamide 6

ADDIPLAST

Описание материалов:

ADDINYL B2 ZM30 is a Polyamide 6 (Nylon 6) material filled with 30% mineral. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, or Latin America.

Important attributes of ADDINYL B2 ZM30 are:

Heat Resistant

Rigid

Typical application of ADDINYL B2 ZM30: Automotive

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Минеральный, 30% наполнитель по весу			
Характеристики	Хорошая термостойкость к старению Высокая жесткость			
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильные внешние части			
Формы	Гранулы			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.36	--	g/cm ³	ISO 1183/A
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	85	78		ISO 868
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	80.0	50.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	10	40	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	6000	2600	MPa	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	5.0	15	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength	40 kJ/m ²	No Break		ISO 179/1eU
Зубчатый изод ударная прочность	6.5	15	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	140	--	°C	ISO 75-2/Af

Температура плавления (DSC)	220	--	°C	ISO 3146
CLTE-Поток	6.0E-5	--	cm/cm/°C	ASTM E831
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+15	1.0E+11	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность	35	30	kV/mm	IEC 60243-1
Comparative Tracking Index (Solution A)	550	--	V	IEC 60112

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

