

ResinDirect LDPE2

Low Density Polyethylene

ResinDirect

Описание материалов:

ResinDirect LDPE2 is a Low Density Polyethylene material. It is available in North America for extrusion or injection molding.

Typical applications include:

Film

Food Contact Applications

Главная Информация	
Используется	Пленка
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-Сектант	228	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	10.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	300	%	ASTM D638

NOTE	
1.	5.1 mm/min
2.	5.1 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

