

Axiall PVC 18640

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Non-lead stabilized, highly flexible, 105 C rated jacket compound.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость		
Используется	Кабельный кожух		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.28	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	64		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	9.65	MPa	
100% Strain	3.45	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	310	%	ASTM D638
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	174	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat