

NEOFLON™ NP-30

Perfluoroethylene Propylene Copolymer

DAIKIN AMERICA, INC.

Описание материалов:

Resin designed for wire and cable jacketing and tubing.

Главная Информация			
Используется	Кабельный кожух Трубка Кожух провода		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.12 to 2.17	g/cm ³	ASTM D2116
Массовый расход расплава (MFR) (372°C/2.16 kg)	2.0 to 3.5	g/10 min	ASTM D2116
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	19.6 to 34.3	MPa	ASTM D2116
Удлинение при растяжении (Break)	300 to 400	%	ASTM D2116
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	265 to 275	°C	ASTM D2116

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat