

Geon™ Vinyl Flexible C90UB

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible C90UB is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by coextrusion, extrusion, injection molding, or profile extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Primary characteristic: uv stabilized.

Главная Информация	
Добавка	Биоцид UV Stabilizer
Характеристики	Средний блеск УФ-поглощение
Формы	Гранулы
Метод обработки	Кокэкструзия Экструзия Литье под давлением Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.45	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	90		
Shore A, 15 sec	84		

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹			ASTM D638
Break	14.8	MPa	
100% Strain	8.96	MPa	
Удлинение при растяжении ² (Break)	350	%	ASTM D638

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength ³	64.8	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	32	%	ASTM D395
Модуль Clash-Berg			ASTM D1043
--	579	MPa	
-26°C	310	MPa	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Температура ломкости	-28.3	°C	ASTM D746
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	193 to 204	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	177 to 182	°C	
NOTE			
1.	Type IV, 510 mm/min		
2.	Type IV, 510 mm/min		
3.	Die C, 510 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

