

ELASTOSIL® R plus 4806/20

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Connectors, Automotive & Transportation

Molded Parts, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Molded Seals, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Характеристики	Самосмазывающийся
Используется	Автомобильные Приложения
	Автомобильная крышка под капот
	Прокладки
	Уплотнения
Метод обработки	Прессформа сжатия Пресс-форма

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05	g/cm ³	DIN 53479
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	20		DIN 53505
Прочность на растяжение	6.00	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	950	%	DIN 53504
Комплект сжатия	30	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	17.0	kN/m	ASTM D624B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

