

# SynPlast™ 810TM-E

Tri (n-octyl, n-decyl) Trimellitate

PolyOne Corporation

## Описание материалов:

Linear C8-C10 trimellitate ester with antioxidant

Главная Информация			
Используется	Кабельная оболочка Применение проводов и кабелей Изоляционный материал Применение в автомобильной области		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Композитный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес <sup>1</sup>	0.968 - 0.974	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052
Кислотная ценность <sup>2</sup>	0.02	wt%	ASTM D1045
Молекулярный вес <sup>3</sup>	591		
Moisture Content	1000	ppm	ASTM D1533
Внешний вид	Clean, clean		ASTM D2090
Цвет <sup>4</sup>	100		ASTM D1209
Вязкость-Кинематографический			ASTM D445
25°C	114	cSt	ASTM D445
40°C	52.0	cSt	ASTM D445
100°C	8.00	cSt	ASTM D445
Содержание эфира	99	%	ASTM D3465
Показатель преломления (25 °C)	1.4820		

Дополнительная информация			
0.10-0.15 wt% 1,1,3-Tris (2-ethyl-4-ethyl-5-tert-butylphenyl)ethane			

NOTE	
1.	25/25°C
2.	As TMA, the maximum
3.	Theoretical value
4.	Pt-Co grade, maximum

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

