

Sylvin 8200-80UV Red 6259

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 8200-80UV Red 6259 Is A Vinyl Compound Formulated For Extrusion Applications That Require Outdoor UV Stability, Excellent Ozone Resistance, Good Abrasion Resistance, Good Low Temperature Properties, And Ease Of Processing.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Обрабатываемость, хорошая Хорошая стойкость к истиранию Озоновая защита Низкая термостойкость Универсальный
Используется	Промышленное применение Универсальный
Внешний вид	Красный
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	80		ASTM D2240
Shaw A, 10 seconds	80		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	17.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	380	%	ASTM D638

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	78.8	kN/m	ASTM D624

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	166 - 177	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

