

## Sekisui PVC HA-22H

Polyvinyl Chloride

Sekisui (Hong Kong) Limited

### Описание материалов:

Sekisui PVC HA-22H is a polyvinyl chloride product. It is available in the Asia-Pacific region. The main characteristics are: heat resistance.

Главная Информация			
Характеристики	Теплостойкость, средняя		
Внешний вид	Белый		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.54	g/cm <sup>3</sup>	JIS K7112
Видимая плотность	0.50 - 0.60	g/cm <sup>3</sup>	JIS K6720-2
K-Value	58.0		JIS K6720-2
Содержание хлора	65.0	wt%	ISO 1158
Потеря тепла		wt%	JIS K6720-2
Температура-Гибкий	88	°C	JIS K6745
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	59.0	MPa	JIS K7113
Растяжимое напряжение (Break)	50	%	JIS K7113
Флекторный модуль	2750	MPa	JIS K7171
Флекторный стресс	86.0	MPa	JIS K7171
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	20	kJ/m <sup>2</sup>	JIS K7111
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, not annealed	97.0	°C	JIS K7207
1.8 MPa, not annealed	87.0	°C	JIS K7191-1
Викат Температура размягчения	104	°C	JIS K7206
CLTE-Поток	7.0E-5 - 7.5E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости <sup>1</sup> (23°C)	1.0E+15	ohms-cm	
Диэлектрическая прочность <sup>2</sup>	47 - 63	kV/mm	
Диэлектрическая постоянная			
60 Hz	3.08		
1 MHz	3.20 - 3.60		
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Flow Rate (Flow Tester): 0.025 ml.sec			

## NOTE

- |    |                       |
|----|-----------------------|
| 1. | 50% RH                |
| 2. | Method A (short time) |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

