

POWERSIL® 3525 VP

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Cable Accessories, Energy & Electrical Engineering

Главная Информация			
Характеристики	Электрически изолирующий Быстрое лечение Устойчивость к отслаиванию		
Используется	Сверхвысоковольтная изоляция Высоковольтная изоляция Изоляция Изоляция низкого напряжения Изоляция среднего напряжения Износостойкая изоляция		
Метод обработки	Литье под давлением		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	White		
Плотность	1.03	g/cm ³	DIN 53479
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore A)	23		ISO 868
Прочность на растяжение	9.50	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	1100	%	ISO 37
Tear Strength	30.0	kN/m	ASTM D624B
Дуговое сопротивление	> 240	sec	IEC 61621
Электрическая прочность	> 23	kV/mm	IEC 60243
Сопротивление громкости	> 1.0E+15	ohms-cm	IEC 60093
Коэффициент рассеивания (50 Hz)	2.0E-3		IEC 60250
Tracking Resistance	1A 3.5		IEC 60587

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

