

## Formolene® 5144L

Polypropylene Homopolymer

Formosa Plastics Corporation, U.S.A.

## Описание материалов:

Formolene 5144L is a highly isotactic, nucleated polypropylene homopolymer designed for consumer products and appliance applications that require high stiffness and long-term exposure to elevated temperatures. It has found success in home laundry and dishwasher applications.

Главная Информация				
UL YellowCard	E205741-313147			
Добавка	Нуклеативный агент			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт			
	Хорошая термическая стабильность			
	Высокая термостойкость			
	Высокая Isotactic			
	Высокая жесткость			
	Гомополимер			
	Ядро			
Используется	Приборы			
	Потребительские приложения			
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)			
Рейтинг агентства		надзору за качеством пищевых пр	родуктов и медикаментов 21 CFR	
Рейтинг агентства		надзору за качеством пищевых пр	родуктов и медикаментов 21 CFR	
Формы	Управление по санитарному	надзору за качеством пищевых пр	оодуктов и медикаментов 21 CFR	
	Управление по санитарному Гранулы	надзору за качеством пищевых пр	оодуктов и медикаментов 21 CFR	
Формы Метод обработки	Управление по санитарному Гранулы Литье под давлением			
Формы Метод обработки Физический Плотность	Управление по санитарному  Гранулы  Литье под давлением  Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Формы Метод обработки Физический Плотность Массовый расход расплава (MFR)	Управление по санитарному  Гранулы  Литье под давлением  Номинальное значение  0.900	<b>Единица измерения</b> g/cm³	<b>Метод испытания</b> ASTM D1505	
Формы Метод обработки Физический Плотность Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	Управление по санитарному  Гранулы  Литье под давлением  Номинальное значение  0.900  5.0	<b>Единица измерения</b> g/cm³ g/10 min	Meтод испытания ASTM D1505 ASTM D1238	
Формы Метод обработки Физический Плотность Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) Твердость	Управление по санитарному  Гранулы  Литье под давлением  Номинальное значение  0.900  5.0  Номинальное значение	<b>Единица измерения</b> g/cm³ g/10 min	Mетод испытания ASTM D1505 ASTM D1238 Метод испытания	
Формы Метод обработки Физический Плотность Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) Твердость Твердость Роквелла (R-Scale)	Управление по санитарному  Гранулы  Литье под давлением  Номинальное значение  0.900  5.0  Номинальное значение  115	Единица измерения g/cm³ g/10 min Единица измерения	Mетод испытания ASTM D1505  ASTM D1238  Метод испытания ASTM D785	
Формы Метод обработки Физический Плотность Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) Твердость Твердость Роквелла (R-Scale) Механические	Управление по санитарному  Гранулы  Литье под давлением  Номинальное значение  0.900  5.0  Номинальное значение  115  Номинальное значение	Единица измерения g/cm³ g/10 min Единица измерения Единица измерения	Mетод испытания ASTM D1505  ASTM D1238  Метод испытания ASTM D785  Метод испытания	
Формы Метод обработки  Физический Плотность  Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)  Твердость Твердость Роквелла (R-Scale)  Механические Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	Управление по санитарному  Гранулы  Литье под давлением  Номинальное значение  0.900  5.0  Номинальное значение  115  Номинальное значение  40.7	Единица измерения g/cm³ g/10 min Единица измерения Единица измерения МРа	Mетод испытания  ASTM D1505  ASTM D1238  Метод испытания  ASTM D785  Метод испытания  ASTM D638	



Зубчатый изод Impact (23°C) Тепловой	27 Номинальное значение	J/m <b>Единица измерения</b>	ASTM D256 Метод испытания
0.45 MPa, Unannealed	125	°C	
1.8 MPa, Annealed	66.0	°C	
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	50 mm/min		
3.	1.3 mm/min		

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

