

CENUSIL® R 160

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV
Sealant Profiles, Construction

Главная Информация	
Характеристики	Общее назначение Комплект низкого сжатия
Используется	Автомобильные Приложения Уплотнение
Метод обработки	Прессформа сжатия Пресс-форма

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Translucent		
Плотность	1.17	g/cm ³	DIN 51757

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по сухе (Shore A)	60		DIN 53505
Прочность на растяжение	9.00	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	310	%	DIN 53504
Комплект сжатия	10	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	17.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	55	%	DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

