

Axiall PVC 19900 BIO

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

105C, VW-1 rated non-lead insulation with good flexibility. Ideally suited for 1/64 wall (18 AWG and larger). UL approved for tW, THW, THHW applications. Fungus resistant per ASTM G-21.

Главная Информация			
Используется	Изоляция Применение проводов и кабелей		
Типы проводов	THHW THW TW VW-1		
Рейтинг агентства	ASTM G 21 Тип UL THHW UL тип THW Тип UL TW UL VW-1		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.29 to 1.35	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	88 to 94		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	16.9	MPa	
100% Strain	12.4	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	330	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение максимального удлинения в воздухе ¹ (136°C, 3264 hr)	-20	%	UL 1581
Изменение максимального удлинения ² (100°C, 96 hr, in Oil)	-14	%	UL 1581
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-24.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Сопrotивление громкости (-5°C)	1.5E+15	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	28	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	185	°C	
NOTE			
1.	30 mil slabs		
2.	30 mil slabs		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

