

Scolefin 27 T 10-0

70% тальк

Polypropylene Homopolymer

Ravago Group

Описание материалов:

PPH TF70 natural

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк, 70% наполнитель по весу		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.70	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/5.0 kg)	17	g/10 min	ISO 1133
Содержание золы (625°C)	70	%	DIN EN 60

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

