

SEETEC PP H7525

Polypropylene Homopolymer

LG Chem Ltd.

Описание материалов:

Application

Hygienic products (Thermal Bonded Carded Web), Industrial filter, Apparel

Description

SEETEC H7525 is designed for the extrusion of high speed spinning staple fibers. This grade is characterized by medium MWD and good thermo bonding, with anti-gas fading stabilization.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| Характеристики | Устойчив к выцветанию газа Средний Молекулярный вес. | | |
| Используется | Фильтры | | |
| Рейтинг агентства | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 | | |
| Метод обработки | Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.900 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 12 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (R-Scale) | 105 | | ASTM D785 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ¹ (Yield) | 34.3 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении ² (Break) | > 500 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль ³ | 1600 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 29 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed) | 110 | °C | ASTM D648 |
| Викат Температура размягчения | 151 | °C | ASTM D1525 ⁴ |
| NOTE | | | |
| 1. | 50 mm/min | | |
| 2. | 50 mm/min | | |
| 3. | 28 mm/min | | |
| 4. | Loading 1 (10 N) | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

