

Durethan® BKV 330 H2.0 901510

30% стекловолокно

Polyamide 6

LANXESS GmbH

Описание материалов:

PA 6, 30 % glass fibers, injection molding, improved weldability

Главная Информация

UL YellowCard	E245249-473614
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 30% наполнитель по весу
Характеристики	Свариваемый
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.36	--	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.70	--	g/cm ³	ISO 60
Формовочная усадка				ISO 2577
Across Flow : 280°C, 2.00 mm ¹	0.70	--	%	
Across Flow : 120°C, 4 hr, 2.00 mm ²	0.070	--	%	
Flow : 280°C, 2.00 mm ³	0.35	--	%	
Flow : 120°C, 4 hr, 2.00 mm ⁴	0.060	--	%	
Поглощение воды				ISO 62
Saturation, 23°C	6.5	--	%	
Equilibrium, 23°C, 50% RH	2.3	--	%	

Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча	195	95.0	MPa	ISO 2039-1

Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	9800	5600	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break, 23°C)	170	100	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	3.0	8.0	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль ⁵ (23°C)	8300	4900	MPa	ISO 178/A
Флекторный стресс				ISO 178/A
3.5% Strain, 23°C	245	120	MPa	

23°C ⁶	260	150	MPa	
Flexural Strain at Flexural Strength ⁷ (23°C)	4.5	7.0	%	ISO 178/A
Поведение горения ⁸	passed	--		ISO 3795
ISO Shortname	PA 6, GHR, 14-100, GF30	--		ISO 1874
Residual Moisture Content	0.030 to 0.12		%	Karl Fisher
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность				ISO 179/1eA
-30°C	< 10	< 10	kJ/m ²	
23°C	12	20	kJ/m ²	
Charpy Unnotched Impact Strength				ISO 179/1eU
-30°C	65	65	kJ/m ²	
23°C	80	95	kJ/m ²	
Зубчатый изод ударная прочность				ISO 180/1A
-30°C	< 10	--	kJ/m ²	
23°C	12	< 10	kJ/m ²	
Незубчатый изод ударная прочность				ISO 180/1U
-30°C	75	70	kJ/m ²	
23°C	75	85	kJ/m ²	
Многоосная инструментальная Энергия удара				ISO 6603-2
-30°C	2.80	--	J	
23°C	3.40	--	J	
Мульти-осевая инструментальная ударная Пиковая сила				ISO 6603-2
-30°C	791	--	N	
23°C	883	--	N	
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature				
0.45 MPa, Unannealed	215	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	200	--	°C	ISO 75-2/A
8.0 MPa, Unannealed	90.0	--	°C	ISO 75-2/C
Викат Температура размягчения	> 200	--	°C	ISO 306/B50, ISO 306/B120
Температура плавления ⁹	222	--	°C	ISO 11357-3
CLTE				ISO 11359-2
Flow : 23 to 55°C	2.0E-5	--	cm/cm/°C	

Transverse : 23 to 55°C	1.0E-4	--	cm/cm/°C	
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+13	3.6E+13	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости (23°C)	1.0E+15	1.7E+15	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность (23°C, 1.00 mm)	32	--	kV/mm	IEC 60243-1
Относительная проницаемость				IEC 60250
23°C, 100 Hz	4.50	17.0		
23°C, 1 MHz	3.90	4.80		
Коэффициент рассеивания (23°C, 100 Hz)	0.019	0.39		IEC 60250
Comparative Tracking Index (Solution A)	450	--	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость				UL 94
1.60 mm	HB	--		
3.20 mm	HB	--		
Индекс воспламеняемости провода свечения (2.00 mm)	700	--	°C	IEC 60695-2-12
Индекс кислорода ¹⁰	23	--	%	ISO 4589-2
Иньекция	Сухой	Единица измерения	Метод испытания	
Температура сушки-Сушилка для сухого воздуха	80.0		°C	
Время сушки-Сушилка для сухого воздуха	2.0 to 6.0		hr	
Температура обработки (расплава)	270 to 290		°C	
Температура формы	80.0 to 120		°C	
NOTE				
1.	60x60x2mm, 80°C MT, 600 bar			
2.	60x60x2mm			
3.	60x60x2mm, 80°C MT, 600 bar			
4.	60x60x2mm			
5.	2.0 mm/min			
6.	2.0 mm/min			

7.	2 mm/min
8.	US-FMVSS302
9.	10°C/min
10.	Procedure A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat