

## SABIC® PPcompound 8536B

13% полезных ископаемых

Polypropylene

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

### Описание материалов:

SABIC® PPcompound 8536B is a development grade, elastomer-modified mineral filled Polypropylene for painted automotive exterior applications. This material has been designed to combine a good performance profile with good processing.

SABIC® PPcompound 8536B is a designated automotive grade.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный, 13% наполнитель по весу		
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Хорошая технологичность		
	Модификация удара		
	Болезненный		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Автомобильные внешние части		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.990	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка (24 hr)	0.70	%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2/5/50
Yield, 3.20 mm, Injection Molded	18.5	MPa	
Break, 3.20 mm, Injection Molded	13.5	MPa	
Растяжимое напряжение (Break, 3.20 mm, Injection Molded)	> 150	%	ISO 527-2/5/50
Флекторный модуль <sup>1</sup> (Injection Molded)	1550	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/4A
-20°C, Injection Molded	10	kJ/m <sup>2</sup>	
0°C, Injection Molded	60	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C, Injection Molded	60	kJ/m <sup>2</sup>	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	95.0	°C	ISO 75-2/B
CLTE-Поток			ASTM D696
-30 to 30°C	5.5E-5	cm/cm/°C	
23 to 80°C	6.5E-5	cm/cm/°C	

### NOTE

1. Method I (3 point load)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

