

## PRIMALENE WPP620Q

Linear Low Density Polyethylene

Southern Polymer, Inc.

### Описание материалов:

A hexene linear low density polyethylene

Applications: - Agricultural film

Cast film

Diaper backsheet

Overwrap film

Features:

Barefoot

High strength and stiffness

Good tensile and puncture resistance

Главная Информация			
Характеристики	Гексен-комномер		
	Высокая жесткость		
	Высокая прочность		
	Низкая плотность		
	Стойкий к проколу		
Используется	Применение в сельском хозяйстве		
	Литая пленка		
	Потребительские приложения		
	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.942	g/cm <sup>3</sup>	
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.3	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Энергия прокола пленки	0.791	J	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	381	MPa	
1% Secant, TD	430	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	16.2	MPa	
TD : Yield	17.1	MPa	
MD : Break	50.5	MPa	
TD : Break	34.1	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882

MD : Break	590	%	
TD : Break	830	%	
Ударное падение Dart	< 49	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	20	g	
TD	170	g	
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Пиковая температура плавления	127	°C	
<b>Оптический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Блеск (45°)	82		ASTM D2457
Haze	3.4	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat