

## Badaprene® TPV 70A 1079

Polypropylene + EPDM Rubber

Bada AG

### Описание материалов:

Easy flowing Injection moulding grade with low compression set

Главная Информация			
Характеристики	Хороший поток Комплект низкого сжатия		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.960	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53505
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	70		DIN 53505
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение-Поток (Yield)	6.50	MPa	DIN 53505
Растяжимое удлинение-Поток (Break)	550	%	DIN 53505
Прочность на разрыв-Поток	30	kN/m	DIN 53505
Комплект сжатия (70°C, 24 hr)	38	%	DIN 53505

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat