

## SCANAMID 6 B32<sup>^</sup>E Q30

30% полезных ископаемых

Polyamide 6

Polykemi AB

### Описание материалов:

Mineral reinforced

Главная Информация				
Наполнитель/армирование		Минеральный, 30% наполнитель по весу		
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.31	--	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Формовочная усадка				ISO 294-4
Across Flow	0.90 to 1.1	--	%	
Flow	0.90 to 1.1	--	%	
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	80.0	60.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	15	40	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	4200	2000	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	100	75.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность				ISO 179
-20°C	9.0	--	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	11	16	kJ/m <sup>2</sup>	
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature <sup>1</sup>				
0.45 MPa, Unannealed	180	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	100	--	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	200	--	°C	ISO 306/B50
Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.60 mm)	HB	--		UL 94
Температура зажигания провода свечения (2.00 mm)	650	--	°C	IEC 60695-2-13
NOTE				
1.	120°C/hr			

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

