

Axiall PVC 8264

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 8264 is a rigid PVC pellet compound suited for applications where transparency is important. 8264 is widely used for clear films, sheets, and profile shapes in the packaging industry. Printable film and picture album pages are examples of its many uses. Electronic packaging and transistor magazine profiles are produced using 8264. It is also suitable for box lid applications.

Главная Информация				
UL YellowCard	E53006-100272553			
Используется	Прозрачный лист			
	Упаковка			
	Пленка			
	Электрическое/электронное применение			
	Профиль			
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный			
Формы	Частицы			
Метод обработки	Экструзия			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Удельный вес	1.31	g/cm ³	ASTM D792	
PVC Cell Classification	13353		ASTM D1784	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Твердость Роквелла (R-Scale)	110		ASTM D785	
Твердость дюрометра (Shore D)	78		ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Модуль растяжения	2720	MPa	ASTM D638	
Прочность на растяжение (Yield)	44.1	MPa	ASTM D638	
Флекторный модуль	2650	MPa	ASTM D790	
Flexural Strength	77.2	MPa	ASTM D790	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Зубчатый изод Impact			ASTM D256	
	23°C, 3.18 mm	520	J/m	ASTM D256
	23°C, 6.35 mm	200	J/m	ASTM D256
Прочность на растяжение	187	kJ/m ²	ASTM D1822	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	63.0	°C	ASTM D648	
CLTE-Поток	7.2E-5	cm/cm/°C	ASTM D696	

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (1.24 mm)	V-0	UL 94	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания (3180 μm)	75.0	%	ASTM D1003
Haze (3180 μm)	5.0	%	ASTM D1003

Дополнительная информация

Flammability, ASTM D635: SE

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat